

# GlamPure

## The Organic Wallcovering

### 1. Descripción

GlamPure es el tejido no tejido orgánico realizado con materias primas vegetales, respetuoso con el medio ambiente y compostable. Un material fibroso con un bajo índice de conductividad térmica que garantiza sus cualidades aislantes y termorreguladoras.

### 2. Usos

Gracias a sus características, GlamPure es la solución ideal para una aplicación en contextos de bioarquitectura residencial y de hostelería. De hecho, tiene propiedades de absorción de la humedad y características aislantes, termorreguladoras, de resistencia y no alérgicas.

### 3. Preparación del sustrato

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamPure está perfectamente lisa, plana y blanca. Asegurarse de que las paredes que se van a revestir están libres de suciedad, polvo, gránulos superficiales y manchas de humedad. La temperatura ambiente debe estar entre 15° y 30° y la pared debe tener una humedad residual inferior al 2,5 %.

#### En presencia de un enlucido nuevo.

Retirar los posibles gránulos de la superficie con una llana de acero o un papel de lija de grano fino. Si es necesario, realizar un raspado liso y de color claro utilizando productos adecuados a base de cemento.

#### En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende. Realizar un raspado liso y de color claro utilizando productos adecuados a base de cemento.

Aplicar una imprimación acrílica en emulsión acuosa de color blanco, debidamente diluida según las recomendaciones del fabricante. Dejar secar antes de aplicar GlamPure

### 4. Mantenimiento

Para el mantenimiento rutinario del polvo y ácaros, utilizar un plumero atrapa polvo de cerdas muy suaves. Para una limpieza más profunda cuando sea necesario, utilizar un paño seco de algodón o microfibra muy suave, limpiando suavemente la superficie sin frotar. El tejido no requiere el uso de limpiadores líquidos o en crema.

### 5. Características técnicas

Espesor	0,62 mm   0.024 in
Ancho del rollo	51 cm   20.07 in
Longitud del rollo	A medida
Peso	130 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>   0.43 (+/- 0.6) oz/sq ft
Aspecto	Fibroso
Composición	Lino 65%, Viscosa 35%

CE – EN 15102:2007+A1:2011	Revestimientos decorativos para paredes – en forma de rollos y paneles
Reacción al fuego (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0
Coeficiente de conductividad térmica	0,24 λ (W / (mK))
Resistencia a la tracción (MD)	> 150 N/5cm
Resistencia a la tracción (CD)	> 120 N/5cm
VOCs	Ausentes (EN 15102). El material no libera sustancias volátiles que puedan contaminar el aire interior
Certificación para la seguridad química Equivalente a: – Annex XVII de REACH – CPSIA – Chinese standard GB 18401:2010	OEKO-TEX® – Standard 100

## 6. Advertencias

---

- Producto para uso profesional
- Respetar las normas y reglamentos nacionales
- Comprobar que el sustrato está perfectamente limpio, seco y plano
- En caso de necesidad, solicitar la ficha de datos de seguridad
- Para todo lo que no esté aquí incluido, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia de Glamora  
T +39 0536.076.403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)