

# GlamTrace

## The Nonwoven Wallcovering

### 1. Descripción

GlamTrace es el revestimiento de pared en suave tejido no tejido, realizado con tramas de fibra de celulosa prensada. La superficie, de material fino y opaco, reproduce fielmente los efectos cromáticos.

### 2. Usos

GlamTrace es ideal para revestir paredes, techos, puertas y armarios en entornos residenciales, comerciales y de hostelería.

### 3. Préparation du support

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamTrace está perfectamente lisa, plana y blanca. Asegurarse de que las paredes que se van a revestir están libres de suciedad, polvo, gránulos superficiales y manchas de humedad. La temperatura ambiente debe estar entre 15° y 30° y la pared debe tener una humedad residual inferior al 2,5 %.

#### En presencia de un enlucido nuevo.

Retirar los posibles gránulos de la superficie con una llana de acero o un papel de lija de grano fino. Si es necesario, realizar un raspado liso y de color claro utilizando productos adecuados a base de cemento.

#### En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende. Realizar un raspado liso y de color claro utilizando productos adecuados a base de cemento.

Aplicar una imprimación acrílica en emulsión acuosa de color blanco, debidamente diluida según las recomendaciones del fabricante. Dejar secar antes de aplicar GlamTrace.

### 4. Mantenimiento

Para la limpieza, utilizar un detergente neutro suave disuelto en agua tibia. Utilizar un paño húmedo de algodón o de microfibra suave, o bien una esponja húmeda muy suave utilizándola desde el lado no abrasivo. Aclarar con agua limpia después del lavado. Eliminar las manchas lo antes posible para evitar cualquier reacción entre el agente de tinción y el revestimiento. Es importante actuar con rapidez para eliminar las sustancias que contienen colores o disolventes. Antes de limpiar, se recomienda probar los productos de limpieza en una zona más oculta para asegurarse de que son compatibles con el revestimiento.

### 5. Características técnicas

Espesor	0,38 mm   0.015 in
Ancho del rollo	57 cm   22.44 in
Longitud del rollo	A medida
Peso	147 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>   0.48 oz/sq ft
Aspecto	Fibroso

Composición	Tejido no tejido (PVC Free)
Reacción al fuego (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0
Estabilidad dimensional	Alta
Resistencia a la tracción (MD)	3400 N/m
Resistencia a la tracción (CD)	2200 N/m
Alargamiento por tracción (MD)	7%
Alargamiento por tracción (CD)	10%
Wet /Dry Ratio	47%
Wet Stability CD (Maxi)	0.20%
Opacit�	93%
Luminosit�	91%
VOCs	Ausentes (EN 15102). El material no libera sustancias vol�tiles que puedan contaminar el aire interior.
Certificaci�n FSC�	Producto fabricado con celulosa procedente de bosques gestionados de forma responsable seg�n estrictas normas internacionales.
C�digo HTS	48024010

## 6. Advertencias

---

- Producto para uso profesional
- Respetar las normas y reglamentos nacionales
- Comprobar que el sustrato est  perfectamente limpio, seco y plano
- En caso de necesidad, solicitar la ficha de datos de seguridad

Para todo lo que no est  aqu  incluido, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia de Glamora  
T +39 0536.076.403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)